

DION® 9100-700

Pierwsza emisja: 06/12/2018

Wersja: 3, 23/01/2025

Rodzaj produktu

Winyloester na bazie żywicy epoksydowej modyfikowanej bisfenolem-alfa

Wygląd

Fioletowy - Opalizujący

Główne cechy produktu

Certyfikat Lloyd's
DNV Grade 1

Wysoka odporność na hydrolizę
Wysoka reaktywność
Preakcelerowana
Tiksotropowana

Główne zastosowanie

Ogólnego zastosowania
Szkutnictwo, łodzie
Rury i zbiorniki
Baseny

Przetwarzanie

Formowanie ręczne i natryskowe

Okres ważności i przechowywanie

Przechowywać w cieniu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zalecana temperatura przechowywania poniżej 25°C. Nieużywane opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Temperatury wyższe niż zalecane mogą zmniejszyć trwałość produktu.

Uwagi

Mieszać przed użyciem, unikając napowietrzania
Szczegółowo zapoznać się z Kartą Charakterystyki Produktu

WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁEJ ŻYWICY ⁽¹⁾

Właściwości	Metoda badania	Jednostka	Typowe wartości
Gęstość w 23°C		g/cm ³	1,02 - 1,06
Lepkość Brookfield LVF w 23°C, wrzeciono 2 rpm 12	ASTM D2196-86	mPa.s	1000 - 1300
Cone & Plate		mPa.s	300 - 330
Zawartość części nietlotnych	MT-CU 001C	%	50 - 54
Reaktywność	w 23°C + 2% MEKP LA		
Czas żelowania ⁽²⁾	G020	minut	20 - 30
Kwasowość	ISO 2114	mgKOH/g	Max 9
Stabilność podczas przechowywania w 23°C w ciemności	MT-CU 002S	miesiące	4

- 1) Należy przeprowadzić test przed użyciem w pełnej skali. Czas żelowania może się różnić w zależności od użytych materiałów, oraz różnych marek użytych systemów utwardzania. Zawsze przetestuj produkt w małej skali przed użyciem dużych ilości.
- 2) Kobalt jest tutaj rozumiany jako oktanian. Użycie innych soli kobaltu skutkuje różnymi czasami żelowania. Zawsze przetestuj produkt w małej skali przed użyciem dużych ilości.

WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICY UTWARDZONEJ, NIEWZMOCNIONEJ ⁽³⁾

Proces utwardzania	24h w 23C + 24h w 80C		
Wytrzymałość przy rozciąganiu	ISO 527 (2012)	MPa	80
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	ISO 527 (2012)	MPa	3400
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 527 (2012)	%	5
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178/B (2010)	MPa	145
Moduł sprężystości przy zginaniu	ISO 178/B (2010)	MPa	3300
HDT	ISO 75-2A (2013)	°C	102
Twardość Barcola w 25°C	ASTM D 2583 (2007)	jednostki	35

- 3) Właściwości są typowymi wartościami, opartymi o materiał testowany w naszym laboratorium, ale różniącym się pomiędzy próbkami. Typowe wartości nie powinny być rozumiane jako wyniki badań gwarantujących jakość poszczególnych partii.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (który ma być przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych) są prawidłowe i rzetelne i oparte są na naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej i literatury w dniu publikacji. Taka informacja odnosi się wyłącznie do zastosowania produktów w stanie czystym i dla celów określonych w niniejszym dokumencie. Żadne z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uważane za gwarancję lub reprezentację (bezpośredniego lub pośredniego) przez producenta i / lub podjęte lub interpretowane jako naruszenie jakichkolwiek istniejących patentów. Producent nie podlega żadnej odpowiedzialności za wszelkie informacje przedstawione w ramach niniejszego dokumentu lub za jakiegokolwiek błędy, pominięcia lub nieprawidłowości, nawet w odniesieniu do wyników otrzymanych dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych informacji.