

DION® 9500

Pierwsza emisja: 13/12/2018

Wersja: 1, 27/02/2023

Rodzaj produktu

Żywica winyloestrowa modyfikowana gumą, w styrenie

Wygląd

Brązowy - Przezroczysta

Główne cechy produktu

Czysta, Niepreakcelerowana
DNV-GL Grade 1Dobra sprężystość i elastyczność
Dobra zwilżalność włókien szklanych i węglowych
Wysoka wytrzymałość
Niski pik egzotermiczny

Główne zastosowanie

Szkutnictwo, łodzie
Podkład na stal i usieciowana pianka PVC HD

Przetwarzanie

Formowanie ręczne i natryskowe

Okres ważności i przechowywanie

Przechowywać w cieniu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zalecana temperatura przechowywania poniżej 25°C. Nieużywane opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Temperatury wyższe niż zalecane mogą zmniejszyć trwałość produktu.

Uwagi

Mieszać przed użyciem, unikając napowietrzania
Szczegółowo zapoznać się z Kartą Charakterystyki ProduktuWŁAŚCIWOŚCI CIEKŁEJ ŻYWICY ⁽¹⁾

Właściwości	Metoda badania	Jednostka	Typowe wartości
Gęstość w 23°C		g/cm ³	1,02 - 1,06
Lepkość Brookfield w 23°C, wrzeciono 2 rpm 12	ASTM D2196-86	mPa.s	500 - 750
Cone & Plate		mPa.s	500 - 750
Zawartość części nietlotnych	MT-CU 001C	%	58 - 62
Reaktywność	w 23C + 2% Co1% + 0,5% DMA10% + 2% MEKP LA		
Czas żelowania ⁽²⁾	G020	minut	20 - 30
Kwasowość	ISO 2114	mgKOH/g	Max 8
Stabilność podczas przechowywania w 23°C w ciemności	MT-CU 002S	miesiące	6

1) Należy przeprowadzić test przed użyciem w pełnej skali. Czas żelowania może się różnić w zależności od użytych materiałów, oraz różnych marek użytych systemów utwardzania. Zawsze przetestuj produkt w małej skali przed użyciem dużych ilości.

2) Kobalt jest tutaj rozumiany jako oktanian. Użycie innych soli kobaltu skutkuje różnymi czasami żelowania. Zawsze przetestuj produkt w małej skali przed użyciem dużych ilości.

WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICY UTWARDZONEJ, NIEWZMOCNIONEJ ⁽³⁾

Proces utwardzania	Całkowite utwardzenie		
Wytrzymałość przy rozciąganiu	ISO 527 (2012)	MPa	70
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	ISO 527 (2012)	MPa	3100
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 527 (2012)	%	9
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178 (2011)	MPa	135
Moduł sprężystości przy zginaniu	ISO 178 (2011)	MPa	3000
HDT	ISO 75-2A (2013)	°C	87
Twardość Barcola w 25°C	ASTM D 2583 (2007)	jednostki	35

3) Właściwości są typowymi wartościami, opartymi o materiał testowany w naszym laboratorium, ale różniącym się pomiędzy próbkami. Typowe wartości nie powinny być rozumiane jako wyniki badań gwarantujących jakość poszczególnych partii.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (który ma być przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych) są prawidłowe i rzetelne i oparte są na naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej i literatury w dniu publikacji. Taka informacja odnosi się wyłącznie do zastosowania produktów w stanie czystym i dla celów określonych w niniejszym dokumencie. Żadne z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uważane za gwarancję lub reprezentację (bezpośredniego lub pośredniego) przez producenta i / lub podjęte lub interpretowane jako naruszenie jakichkolwiek istniejących patentów. Producent nie podlega żadnej odpowiedzialności za wszelkie informacje przedstawione w ramach niniejszego dokumentu lub za jakiegokolwiek błędy, pominięcia lub nieprawidłowości, nawet w odniesieniu do wyników otrzymanych dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych informacji.